

## BAUTECH ESMALTE SINTÉTICO - STANDARD

### O PRODUTO

É um esmalte de secagem rápida recomenda para acabamentos em áreas externas e internas em metais, madeira, alvenaria, alumínio e galvanizados. Possui alta resistência a intempéries e confere um acabamento brilhante.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Em áreas residenciais, comerciais, rurais e industriais
- Metais, Madeira, Alvenaria, Alumínio e Galvanizados
- Móveis, Portões, Janelas, Portas, Objetos e etc

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta durabilidade
- Rápida Secagem
- Excelente acabamento
- Fácil aplicação
- Excelente cobertura



<b>EMBALAGEM</b>	0,1 L - 0,9 L - 3,6 L
<b>CORES</b>	Vide Cartela
<b>DEMÃOS NECESSÁRIAS</b>	2 a 3 demãos
<b>DENSIDADE</b>	0,9 a 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>SECAGEM AO TOQUE</b>	30 minutos
<b>TEMPO ENTRE DEMÃOS</b>	4 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Até 12m <sup>2</sup> / demão
<b>LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO</b>	6 horas
<b>VALIDADE</b>	36 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura. Remover mofo ou contaminação previamente. A superfície deve estar firme após este processo.
- **Repintura:** Lixar o local eliminando o brilho e remover o pó, antes da aplicação
- Para obter um excelente acabamento e adesão, é recomendado lixar o local e limpá-lo adequadamente, este processo deve ser repetido entre demãos. O tempo de cura entre demãos deve ser respeitado
- Não aplicar sobre madeiras deterioradas ou infectadas
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

### PREPARO DO PRODUTO

- A diluição deve ser a seguinte:
  - **Rolo e pincel:** no máximo 10% em aguarrás.
  - **Pistola:** no máximo 30% em aguarrás.
- Homogeneizar antes da aplicação

### APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola de pintura (utilizar pressão de 2,2 a 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>).
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 2 a 4 horas.

**LIBERAÇÃO:** Após 24 horas da aplicação da última demão.

**LIMPEZA:** Utilizar aguarrás ou thinner.

**COMPOSIÇÃO:** Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, solventes alifáticos.

Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.2.1.1.

#### PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

#### GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

#### LIMITAÇÕES

- Evite pintar em dias chuvosos
- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver inferior a 10°C ou umidade relativa do ar superior a 85%
- Evite pintar em dias chuvosos
- Devido características físico-químicas o esmalte sintético quando aplicada externamente tende a perda do brilho e a amarelar gradativamente com o passar do tempo. As cores branca e gelo ao longo do tempo mesmo aplicadas internamente tendem a amarelar. **Obs: Estas características não alteram a durabilidade e/ou resistência da pintura**