

BAUTECH CHAPISCO PRONTO

EL PRODUCTO

Mortero de alta adherencia, para uso interior y externa, como puente de unión entre estructura y yeso (revestimiento).

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estructuras de hormigón, mampostería y bloques de EPS
- Áreas interiores y exteriores
- Paredes y techos de losa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mayor rendimiento y menos residuos en comparación con al chapisco convencional
- Fácil aplicación, con rodillo de alta textura
- Alta productividad
- Alto poder de anclaje y adherencia



EMBALAJE	20kg
FACTOR AGUA	5 litros
DENSIDAD	2.000kg/m ³
COLOR	Natural
RENDIMIENTO	10 a 15m ² / embalaje
LIBERACIÓN	24 horas
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

PREPARACIÓN DEL LUGAR

- La superficie sobre la que se aplicará BAUTECH CHAPISCO PRONTO debe estar firme, limpio, libre de polvo, residuos de desmoldeantes, grasas, aceites y pinturas, o cualquier otro material que pueda impedir el correcto adhesión del producto.
- En caso de limpiar el sustrato, hacerlo con un acero para eliminar el polvo, la película o los residuos existentes y lavar con detergente neutro y agua en abundancia
- Se recomienda proteger superficies de aluminio, para evitar manchas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Preparar BAUTECH CHAPISCO PRONTO, agregando 5 litros de agua (limpia) por cada saco de 20 kg de producto.
- La mezcla puede ser manual o mecánica, hasta obtener una consistencia pastosa y firme, no teniendo sémola seca.

APLICACIÓN

- La temperatura de trabajo del aire ambiente debe estar entre 5°C y 40°C
- La temperatura base debe estar entre 5°C y 27°C. Para temperaturas superiores a 27°C se recomienda arriba rocíe agua para enfriarlo.
- Evitar aplicar el producto sobre soportes expuestos a la luz directa del sol o con posibilidad de lluvia.
- En ambientes con altas temperaturas (>27°C) y baja humedad relativa, se debe humedecer el soporte con 30 minutos antes de la aplicación, para que la masilla no se seque prematuramente.
- El producto se debe aplicar con rodillo para alta textura, o apto para revoque con rodillo, humedecer el incluso antes de la aplicación.
- Extender el mortero sobre la base de abajo hacia arriba, hasta obtener una cobertura uniforme
- El acabado debe ser rugoso y con un espesor mínimo de 2 mm para las áreas internas y para las externas 3 mm
- Para aplicaciones externas o lugares sujetos a la acción del sol o viento fuerte, humedecer el producto después de 1 hora de aplicación, asegurando la hidratación del cemento, aumentando así la resistencia final del producto.

PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección) protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre soporte saturado de agua.
- No apto para superficies pintadas, metal, madera y revestimientos orgánicos.
- Las bases de hormigón liso o rugoso deben tener al menos 28 días de antigüedad.