

## ADHESIVO APUR 300

### EL PRODUCTO

El adhesivo bicomponente de contacto Apur 300 es un producto a base de poliuretano, diseñado para la colocación y calafateo de pisos de madera, parquet y alfombras de madera sobre pisos de concreto, con excelente adherencia y rápido curado. Al no tener agua en su fórmula, no desestabiliza el contenido de humedad de la madera previamente secada.

### COMPOSICIÓN

Componente A: Polios naturales, rellenos minerales y aditivos.

Componente B: Isocianatos polifuncionales.

Colores: Cerezo, perobinha, marrón, cumarú, sucupira, caoba, jatobá, ipê e imbuia.

### Preparación y aplicación de superficies

Eliminar todo polvo, grasa o manchas de grasa, moho, partes sueltas y dejar el sustrato libre de cualquier impregnación que pudiera afectar la adherencia del producto al sustrato, también asegúrese de que la superficie esté nivelada y uniforme. Si es necesario nivelar y regularizar antes de aplicar el producto.

### APLICACIÓN

- Agregue todo el contenido del paquete del componente B al paquete del componente A.
- Mezclar hasta que el material sea completamente homogéneo en color y textura, la agitación puede ser mecánica o manual.
- Recomendamos que la agitación sea mecánica con la varilla que viene con la cola adherida a un taladro manual, no encienda el taladro sin introducir la varilla en la mezcla y fije bien el recipiente.
- No dividir el embalaje con una mezcla incorrecta o imperfecta, comprometiendo el desempeño del producto y la calidad del pegado.
- La vida útil del producto es de aproximadamente 35 minutos, este valor puede variar según la temperatura, aumenta con temperaturas más frías y disminuye con temperaturas más cálidas.
- Con la mano enguantada, vierta todo el contenido del envase en el piso y extiéndalo con la espátula dentada que viene con el producto, asegúrese de que las chapas de madera estén en contacto con el pegamento (Al menos el 70% de la superficie de la madera debe estar en contacto con el pegamento).
- El consumo en superficies lisas puede variar entre 1,1 y 1,3 kg. /M<sup>2</sup>, en superficies muy rugosas puede variar entre 1,3 y 1,8 kg. /M<sup>2</sup>
- El piso puede recibir tráfico de personas 3 horas después de la aplicación. Raspar y colocar muebles en el piso solo después de 48 horas de la aplicación.



ENVASE	5 kg
RENDIMIENTO	1,3 – 1,8 kg / m <sup>2</sup>
TIPO DE PRODUCTO	No es inflamable.
ASPECTO:	Pastoso
Tiempo de curado Vida útil a 25°C: Curado final a 25 ° C:	25-35 minutos 65% URA 24 horas.
DURACIÓN	12 meses desde la fecha de fabricación.